

ACHAEMENID PETRO REFINING

شیراز، بلوار رحمت حدفاصل کوچه ۳۲ و ۳۴

+۹۸۹۱۷۱۸۹۰۶۵۶ ▪ info@acprc.com ▪ acprc.com



استاندارد تولیدی محصولات:

قیر های نفوذی Penetration Grade :

گرید ۴۰۵۰

| آزمایش | روش آزمایش | ۴۰-۵۰ |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| دانسیته | ASTM D-۷ | ۱/۰۱ - ۱/۰۶ |
| درجه نفوذ در ۲۰C mm/۱۰ | ASTM D-۵ | ۴۰ - ۵۰ |
| نقطه نرمی C. | ASTM D-۳۶ | ۵۲ - ۶۰ |
| کشش پذیری در ۲۰C. | ASTM D-۱۱۳ | ۱۰۰ MIN |
| نقطه اشتعال C. | ASTM D-۹۲ | ۲۵۰ MIN |
| حلالیت در دی سولفید .%WT. | ASTM D-۴ | ۹۹/۵ |
| تست لکه | ASTM T-۱۰۲ | منفی |
| افت وزنی بر اثر حرارت .%WT. | ASTM D-۶ | ۰/۲ MAX |
| اثر نفوذ بر حرارت .% | ASTM D-۶-DO | ۲۰ MAX |