

ACHAEMENID PETRO REFINING

شیراز، بلوار رحمت حدفاصل کوچه ۳۲ و ۳۴

+۹۸۹۱۷۱۸۹۰۶۵۶ ▪ info@acprc.com ▪ acprc.com



استاندارد تولیدی محصولات:

گیر های نفوذی Penetration Grade :

گرید ۴۰۳۰

۴۰۳۰	روش آزمایش	آزمایش
۱/۰۱ - ۱/۰۶	ASTM D-۷	دانسیته
۳۰ - ۴۰	ASTM D-۵	درجه نفوذ در ۲۰C mm/۱۰
۵۵ - ۶۳	ASTM D-۳۶	نقطه نرمی C.
۱۰۰ MIN	ASTM D-۱۱۳	کشش پذیری در ۲۰C.
۲۵۰ MIN	ASTM D-۹۲	نقطه اشتعال C.
۹۹/۵	ASTM D-۴	حلالیت در دی سولفید .%WT.
منفی	ASTM T-۱۰۲	تست لکه
۰/۲ MAX	ASTM D-۶	افت وزنی بر اثر حرارت .%WT.
۲۰ MAX	ASTM D-۶-Do	اثر نفوذ بر حرارت %.