

# ACHAEMENID PETRO REFINING

شیراز، بلوار رحمت حدفاصل کوچه ۳۲ و ۳۴

+۹۸۹۱۷۱۸۹۰۶۵۶ ▪ info@acprc.com ▪ acprc.com



**استاندارد تولیدی محصولات:**

**قیر های نفوذی Penetration Grade :**

**گريد: ۶۰۷۰**

۶۰-۷۰	روش آزمایش	آزمایش
۷۰۱ - ۷۰۶	ASTM D-۷	دانسیته
۶۰ - ۷۰	ASTM D-۵	درجه نفوذ در ۲۵C. mm/۱۰
۴۹ - ۵۶	ASTM D-۳۶	نقطه نرمی C.
۱۰۰ MIN	ASTM D-۱۱۳	کشش پذیری در ۲۵C.
۲۵۰ MIN	ASTM D-۹۲	نقطه اشتعال C.
۹۹/۵	ASTM D-۴	حلالیت در دی سولفید. %WT.
منفی	ASTM T-۱۰۲	تست لکه
۰/۲ MAX	ASTM D-۶	افت وزنی بر اثر حرارت %WT.
۲۰ MAX	ASTM D-۶-D۵	اثر نفوذ بر حرارت %.