

ACHAEMENID PETRO REFINING

شیراز، بلوار رحمت حدفاصل کوچه ۳۲ و ۳۴

+۹۸۹۱۷۱۸۹۰۶۵۶ ▪ info@acprc.com ▪ acprc.com



استاندارد تولیدی محصولات:

قیر های نفوذی Penetration Grade :

گريد: ۸۵۱۰۰

آزمایش	روش آزمایش	۸۵-۱۰۰
دانسیته	ASTM D-۷	۷۰۷۰۵
درجه نفوذ در ۲۵C در mm/۱۰	ASTM D-۵	۸۵ - ۱۰۰
نقطه نرمی C.	ASTM D-۳۶	۴۵ - ۵۲
کشش پذیری در ۲۵C.	ASTM D-۱۱۳	۱۰۰ MIN
نقطه اشتعال C.	ASTM D-۹۲	۲۵۰ MIN
حلالیت در دی سولفید .%WT.	ASTM D-۴	۹۹/۵
تست لکه	ASTM T-۱۰۲	منفی
افت وزنی بر اثر حرارت %WT.	ASTM D-۶	۰/۲ MAX
اثر نفوذ بر حرارت %.	ASTM D-۶-D۵	۲۰ MAX